

DURABLE NITRIILIKÄSINE, SININEN

BS010201

CAESAR'S
DIAMONDS OY



Durable-käsineen vetolujuus on sama kuin Medical-käsineen, mutta paksumpana se kestää vielä paremmin hankausta ja sopii paremmin esimerkiksi maatalouteen ja ruokateollisuuteen, missä tarvitaan kestävää ja hyvän kemikaalisuojan omaavaa nitrilikäsintä.

Kertakäyttöiset nitrilikäsineet on tarkoitettu suojaamaan käyttäjänsä käsiä kemikaaleilta, homekasvustolta, bakteereilta ja viruksilta. Käsine kuuluu henkilökohtaisten suojavarusteiden luokkaan III.

- Tyypit: puuterioimaton, ei steriili
- Suorituskykyluokka: suojakäsineet kemikaaleja ja mikro-organismeja vastaan
- Materiaali: nitrilikumi
- Reunus: rullattu reunus
- Pinta: teksturoidut sormenpäät
- Paksuus kämmen ~0,10 mm
- Paksuus sormet ~0,12 mm
- Käsineen pituus: 24 mm
- Vetolujuus: vähintään 14 Mpa
- AQL: 1.5
- Käyttöaika: 5 vuotta valmistuspäivästä

Saatavana olevat värit: sininen

Saatavana olevat koot (sulkeissa kämmenen leveys): S (80 mm), M (95 mm), L (110 mm), XL (120 mm), XXL (130 mm) +/- 10 mm

Pakkausko: 100 kpl

Standardit

CE EN ISO 374-1-5
Suojaustaso: taso B
CE EN ISO 455-1-4
Virus ja bakteerisuojaus: kyllä
EN ISO 21420

Myyntipakkaus

Suomenkielinen ja ruotsinkielinen
Sisältää 100 kpl käsineitä
Koko 22 cm x 6,5 cm x 12 cm
Paino 4,5 g - 6,0 g

Toimituslaatikko

Sisältää 10 myyntipakkausta
Koko 35cm x 24 cm x 24 cm
Paino 4,5 kg - 6,0 kg

EUR lava

70 toimituslaatikkoa
Pituus 120 cm, leveys 80cm, korkeus 197 cm

Vaatimuksenmukaisuustodistukset

Luettavissa sivulta www.caesars.fi

Käyttöohjeet

Luettavissa sivulta www.caesars.fi

KOKO	TUOTEKOODI	EAN
S	BS0102017-5.0	6 429 810 876 263
M	BS0102018-5.0	6 429 810 876 270
L	BS0102019-5.0	6 429 810 876 287
XL	BS0102020-5.0	6 429 810 876 294
XXL	BS0102021-4.5	6 429 810 876 300

EN374-1 TYPE B



KEMIKAALISUOJA K,PT

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 / Type B

Kemikaali	Taso	EN ISO 374-4:2019 muutos %
40% Natriumhydroksidi (K)	6	-38,4 %
30% Vetyperoksidi (P)	3	17,6 %
37% Formaldehydi (T)	6	46,6 %

EN374-5:2016



VIRUSSUOJA

EN ISO 374-5:2016

KOKO	Taso
Suoja bakteereita ja viruksia vastaan	Hyväksytty
Suoja homekasvustoa vastaan	Hyväksytty



Soveltuvuus ruokakontaktiin asetusten 1935/2004(EY) JA 2023/2006(EY) mukaan.

Testimenetelmät EN 1186-1:2002, EN 1186-2:2002 ja EN 1186-9:2002

Stimulantti	Aika	Lämpötila	Sallittu raja	Kokonaissiirtymä	Taso
3% Etikkahappo	2h	70°C	10 mg / dm ²	< 3,0 mg / dm ²	Hyväksytty
10% Etanoli	2h	70°C	10 mg / dm ²	3,4 mg / dm ²	Hyväksytty
Puhdistettu oliiviöljy	2h	70°C	10 mg / dm ²	< 3,0 mg / dm ²	Hyväksytty